



Achtung:

Produktdaten ähnlich!!


amasan Wärmeleitpaste T12

**Wärmeableitendes Füllmittel zwischen den Kontaktflächen
der Halbleiter und Kühlkörper**

amasan Wärmeleitpaste T12 ist eine bis zu 200°C hitzebeständige, chemisch neutrale, weiße, undurchsichtige Silikonpaste mit guter Wärmeleitfähigkeit.

amasan Wärmeleitpaste T12 trocknet nicht aus, wird nicht hart und schmilzt nicht. Sie ist konsistenzbeständig bei hohen und niedrigen Temperaturen sowie bei Lagerung.

amasan Wärmeleitpaste T12 dient als wärmeableitendes Füllmittel zwischen den Kontaktflächen der Halbleiter und Kühlkörper. Bei der Montage von Halbleitern, wie Dioden und Transistoren, wird durch das Auftragen von Wärmeleitpaste T12 die wärmeisolierende Luft durch die wärmeableitende Silikonpaste T12 ersetzt, wodurch der Wärmeübergang vom Bauelement zum Kühlkörper verbessert und dadurch die Leistungsfähigkeit des Bauelementes wesentlich gesteigert wird.



amasan Wärmeleitpaste T12 sollte gleichmäßig und dünn mit einem Pinsel oder Spachtel auf beide Kontaktflächen aufgetragen werden. Die nach dem Montieren überschüssige Menge sollte entfernt werden.

amasan Wärmeleitpaste T12 wird geliefert in **Tube mit Injektionsspitze** mit 5 g, 35 g und 100 g Inhalt sowie in Dosen mit 250 g, 500 g und 1000 g Inhalt.

Spezifikation:

Struktur	Silikonbasis
Farbe	weiß, undurchsichtig
Konsistenz	vaselineartig
Dichte bei 25°C	2,3
Temperaturbereich	-30°C bis +200°C
Ausbluten	blutet nicht aus
Flüchtigkeit	nicht flüchtig
Lagerbeständigkeit	12 Monate

H:\Produktbeschreibungen\Deutsch\WärmeleitpasteT12.doc

Jürgen Armack GmbH
Hausanschrift: Oststraße 104 · 22844 Norderstedt
Postanschrift: Postfach 1307 · 22803 Norderstedt
Telefon (040) 522 10 36 · Telefax (040) 526 48 13
Internet www.armack.de · E-Mail armack@armack.de

Banken
Hamburger Sparkasse (BLZ 200 505 50) 1 299 131 043
Dresdner Bank Hamburg (BLZ 200 800 00) 3 308 583 00
Postbank Hamburg (BLZ 200 100 20) 2 724 26-230
USt.-IdNr.: DE 134897832

Amtsgericht Norderstedt
HRB 3030
Geschäftsführer:
Jürgen Armack
Oliver Armack